



# Base ECOIMPRIMANTE

A base de resina ecológica acrílica estirenada

## Descripción y Ventajas

- Producto ecológico no pigmentado formulado para ser la **base de un sistema de pintura ecológica** para uso en interiores y exteriores.
- Formulado con **resina ecológica acrílica estirenada**
- Buen nivel de relleno sobre superficies de concreto.
- **Ecoamigable**, libre de sílice cristalina, no contiene plomo ni metales pesados.
- Por el **Bajo contenido de VOC** (compuestos orgánicos volátiles) **no se emanan olores tóxicos**, mejorando la calidad del aire en interiores, puede ocuparse el ambiente el mismo día en el que ha sido pintado.
- **Excelente sellado y cubrimiento**, rápido secado.
- Bajo salpique
- **Contiene Biocidas ecológicos** que evitan crecimiento bacteriano de hongos, algas y mohos.

## Usos

- Base para proteger muros, cielos rasos, maderas, tejas, asbesto, cemento en ambientes de edificios, oficinas, residencias, almacenes, salas de conferencia, hoteles, hospitales, laboratorios y edificaciones en general.

## Características Técnicas

**Categoría:** Arquitectónica  
**Tipo:** Imprimante  
**Acabado:** Mate  
**Uso:** Interior y Exterior  
**Presentación:** 1 galón  
**Rendimiento\*:** 48-52 m<sup>2</sup> (por mano)  
**Unidad de despacho:** Unidad  
**Garantía de Fábrica:** 12 meses  
**Marca:** ECOCOLOR  
**Código de Identificación único:** 4144

**VOC:** menor a 1 g /Lt.  
**Secado al Tacto:** 1 hora a 25°C  
**Secado para repintado:** 4 Horas a 25°C  
**Diluyente:** Agua  
**Sólidos por Volumen:** 35% +/- 2% s/color  
**Temperatura de aplicación:** 10°C a 50°C.  
**Humedad Relativa:** 50% a 85%.  
(de aplicación)

\* El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.



## Preparación de Superficie

**Superficies Nuevas**, Concluido el tarrajeo esperar 28 días antes de pintar. El cemento, concreto y asbesto-cemento se deben neutralizar previamente con solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático (clorhídrico), dejando actuar el ácido durante 15 minutos. Enjuagar con abundante agua corriente y secar totalmente. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de ECOSELLADOR y luego aplique Pintura ECOCOLOR.

**Superficies con pintura en buen estado**, La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa, pintura deteriorada y suelta. Antes de pintar resanar grietas, agujeros y defectos que puedan afectar el acabado. Si la superficie tiene pintura brillante, lijar suavemente en seco para eliminar el brillo, si es mate limpiar y se secar bien. Aplicar ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de Pintura ECOCOLOR.

**Superficies con pintura en mal estado**, Si la superficie presenta pintura deteriorada, se elimina con rasqueta o cepillo de alambre. Aplicar ECOSELLADOR dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE y luego aplicar dos manos de pintura ECOCOLOR. La Superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa, pintura deteriorada y suelta. Antes de pintar se deben resanar grietas, agujeros y defectos que puedan afectar el acabado. En cemento, concreto y asbesto-cemento se debe neutralizar previamente con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático (clorhídrico), dejando actuar el ácido durante 15 min. Luego enjuagar con abundante agua corriente y secar totalmente. Si la superficie se encuentra encolada o con carburos, estos deben eliminarse completamente con rasqueta.

## Recomendaciones para la aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el envase y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la base.
- De ser necesario se puede diluir con ¼ litro de agua por 1 galón de ECOIMPRIMANTE.
- Aplique una capa delgada y uniforme sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 4 horas aplique la segunda mano diluyendo ½ litro por 1 galón de producto (de ser necesario).

## Almacenamiento

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.
- Peso por galón: 5.60 a 5.80 Kg.