

Pintura ECOPINTOR

A base de Resina Vinil – Acrílica Ecológica

La Pintura ECOPINTOR es un recubrimiento vinil - acrílico ECOLOGICO base agua, de muy bajo COV y por lo tanto de muy bajo olor, diseñado especialmente para proteger y embellecer variedad de superficies, de acabado mate, durable, lavable, rendidor, resistente, de excelente cubrimiento y adherencia, en variada gama de colores entre mezclables, de fácil aplicación y rápido secado.

La Pintura Ecocolor ECOPINTOR está formulado LIBRE DE SILICE CRISTALINA Y CON MATERIAS PRIMAS ESPECIALES NO TOXICAS, NO CONTAMINANTES LIBRES DE PLOMO Y METALES PESADOS Y POR LO TANTO AMIGABLES CON EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE. .

Características Técnicas

Categoría: Pintura Arquitectónica

Tipo: Látex Tipo IV

Acabado: Mate

Uso: Interior

Color: Pantone 000C (Blanco)

Presentación: 4 Litros

Rendimiento: 41 – 45 m²

Lavabilidad: Media

Unidad de despacho: Unidad

Garantía de Fábrica: 12 meses

Marca: ECOCOLOR

Código de Identificación único: 1802-000C

VOC: menor a 1 g /Lt.

Secado al Tacto: 1 hora

Secado para repintado: 4 Horas

Aplicación con: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente: Agua

Sólidos por Volumen: 27% - 31%

Sólidos por Peso: 46% - 49% según color.

Bajo Olor

No contiene sustancias cancerígenas

Bajo Salpique

Preparación de Superficie

Superficies Nuevas, esperar 30 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar y aplicar Pintura ECOPINTOR.

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECOPINTOR.

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECOPINTOR.

Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar 24 horas y aplicar pintura ECOPINTOR.

Recomendaciones para la Aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el balde y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.
- De ser necesario se puede diluir con $\frac{1}{4}$ litro de agua por 4 litros de pintura.
- Aplique una capa delgada sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la 2da mano diluyendo $\frac{1}{2}$ litro por 4 litros de producto para segunda mano (de ser necesario).
- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas.

Recomendaciones Generales

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación y cambio de estado.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.

La Pintura ECOPINTOR cumple con la Norma Técnica Peruana