

Pintura ECOACRILICO SATINADO

A Base de Resina 100% Acrílica

La Pintura ECOACRILICO SATINADO está fabricada con **resina 100% acrílica Ecológica** base agua, de muy bajo COV y por lo tanto de muy bajo olor, diseñada especialmente para proteger y embellecer variedad de superficies, de acabado satinado, durable, súper lavable, rendidora, resistente, de excelente cubrimiento y adherencia, en variada gama de colores entre mezclables, de fácil aplicación y rápido secado.

La Pintura Ecocolor ECOACRILICO SATINADO está formulada LIBRE DE SILICE CRISTALINA Y CON MATERIAS PRIMAS ESPECIALES NO TOXICAS, NO CONTAMINANTES LIBRES DE PLOMO Y METALES PESADOS Y POR LO TANTO AMIGABLES CON EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE. .

Características Técnicas

Categoría: Pintura Arquitectónica

Tipo: Látex Tipo I

Acabado: Satinado

Uso: Interior y Exterior

Color: Pantone 000C (Blanco)

Presentación: 4 Litros

Rendimiento: 61 – 65 m²

Lavabilidad: Alta

Unidad de despacho: Unidad

Garantía de Fábrica: 12 meses

Marca: ECOCOLOR

Código de Identificación único: 1984-000C

VOC: menor a 1 g /Lt.

Secado al Tacto: 1 hora

Secado para repintado: 4 Horas

Aplicación con: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente: Agua

Sólidos por Volumen: 38% - 45%

Sólidos por Peso: 52% - 55% según color.

Bajo Olor

No contiene sustancias cancerígenas

Bajo Salpique

Excelente resistencia a Rayos UV

Preparación de Superficie

Superficies Nuevas, esperar 30 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar y aplicar Pintura ECOACRILICO.

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECOACRILICO.

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECOACRILICO.

Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar 24 horas y aplicar pintura ECOACRILICO.

Recomendaciones para la Aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el balde y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.
- De ser necesario se puede diluir con $\frac{1}{4}$ litro de agua por 4 litros de pintura.
- Aplique una capa delgada sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la 2da mano diluyendo $\frac{1}{2}$ litro por 4 litros de producto para segunda mano (de ser necesario).
- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas.

Recomendaciones Generales

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación y cambio de estado.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.

La Pintura ECOACRILICO SATINADO cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 319.216.1984.